本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

検査結果	項　目	試験方法＼試料No.		1. C/#20	2. C/#201	3. C/#61	4. C/#52	5. C/#62	6. C/#401
	耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4	4以上	4未満		4未満	4未満
	耐光(級)	JIS-L-0842 3級	変退色			3-4	淡 3以上	3-4	3-4
	洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 準用 ｱﾗｯｶ 洗液汚染	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	5	5	5	5	5
			洗液汚染	4-5	5	5	5	5	5
	汗　(級)	JIS-L-0848 酸性・ｱﾙｶﾘ性	変退色	4-5・5	5・5	5・5	5・5	5・5	5・5
			汚染	3-4・4-5	5・5	5・5	5・5	5・5	4-5・4-5
	摩擦(級)	JIS-L-0849 Ⅱ形	汚染 乾燥	5	5	5	5	5	5
			汚染 湿潤	4-5	5	5	5	5	5
	水　(級)	JIS-L-0846	変退色	5	5	5	5	5	5
			汚染	4	5	5	5	5	4-5
	ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(級)	JIS-L-0860 A-1法 ﾊﾟｰｸﾛ 洗液汚染	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	5	5	5	5	5
			洗液汚染	4	5	5	5	5	5
	混用率(%)	JIS-L-1030					ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 100		
	引裂強さ(N)	JIS-L-1096 ﾍﾟﾝﾃﾞｭﾗﾑ法	たて		48.6				
			よこ		47.6				
	滑脱抵抗力(mm)	JIS-L-1096 B法 117.7N	たて		2.8				
			よこ		2.8				
	寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	たて			0.0			
			よこ			0.0			
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 H-2法	たて			-1.0			
			よこ			-1.1			
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 J-1法 ﾀﾝﾌﾞﾙ	たて			-0.6			
			よこ			-0.7			
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)		0.05以下(0)					

備考:
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの0.05以下(0)は0.00,(1)は0.01 以下同様です。

納入先		
	会社名	株式会社サンウェル
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者ｺｰﾄﾞ	
	会社名	株式会社サンウェル
	所在地	大阪市中央区平野町2-1-10 ｻﾝｳｪﾙﾐｭｰｽﾞ平野町 (TEL) 06-6233-1301
	担当者	酒向/前田
品名・品番	52295	色数 6
添付白布		綿・ﾅｲﾛﾝ・絹
判定	適用 規格	サンウェル基準
	製品 検査	―――
	生地 検査	―――

生地見本

1. C/#20



2. C/#201



3. C/#61



4. C/#52



5. C/#62



6. C/#401



一般財団法人
ボーケン品質評価機構
大阪試験センター

発行担当者　原

発行責任者　松本

受付	2022年 1月12日	No. 20221044407-1(完)
発行	2022年 1月14日	

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。