本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

# 品　質　検　査　報　告　書

| 検査結果 | 項　目 | 試験方法＼試料No. | | 1. C/#10 | 2. C/#20 | 3. C/#30 | 4. C/#61 | 5. C/#64 | 6. C/#202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 耐光(級) | JIS-L-0842 4級 | 変退色 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4未満 | 4以上 |
| | 耐光(級) | JIS-L-0842 3級 | 変退色 | | | | | 3-4 | |
| | 洗濯(級) | JIS-L-0844 A-2号 準用 ｱﾗｯｸ 洗液汚染 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚染 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 |
| | | | 洗液汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 汗　(級) | JIS-L-0848 酸性・ｱﾙｶﾘ性 | 変退色 | 5 ・ 5 | 4-5・4-5 | 4-5・4-5 | 4-5・4-5 | 4-5・4-5 | 5 ・ 5 |
| | | | 汚染 | 5 ・ 5 | 4 ・ 4 | 4-5・4-5 | 5 ・ 5 | 5 ・ 5 | 5 ・ 5 |
| | 摩擦(級) | JIS-L-0849 Ⅱ形 | 汚染 乾燥 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | 汚染 湿潤 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 水　(級) | JIS-L-0846 | 変退色 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
| | | | 汚染 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
| | ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(級) | JIS-L-0860 A-1法 ﾊﾟｰｸ 洗液汚染 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚染 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | 洗液汚染 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4-5 |

備考:

生地見本

1. C/#10



2. C/#20



3. C/#30



4. C/#61



5. C/#64



6. C/#202



BOKEN BOKEN BOKEN BOKEN BOKEN BOKEN BO

| 納入先 | | |
|---|---|---|
| | 会社名 | 株式会社サンウェル |
| | 地区・ﾙﾄ | |
| | 分類コード | |
| | 商品コード | |
| 納入者 | 納入者ｺｰﾄﾞ | |
| | 会社名 | 株式会社サンウェル |
| | 所在地 | 大阪市中央区平野町2-1-10 ｻﾝｳｪﾙﾐｭｰｽﾞ平野町 (TEL) 06-6233-1301 |
| | 担当者 | 渥美/深迫/前田 |
| 品名・品番 | 52295 | 色数 6 |
| 添付白布 | 綿・ﾅｲﾛﾝ・絹 | |
| 判定 | 適用 規格 | サンウェル基準 |
| | 製品 検査 | ———— |
| | 生地 検査 | ———— |

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
大阪試験センター

発行担当者　宇野

発行責任者

受付　2025年 5月22日

発行　2025年 5月26日

No. 20225006060-1(完)

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。