本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

# 品　質　検　査　報　告　書

検査結果

| 項　目 | 試験方法＼試料No. | | 1.403 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐光(級) | JIS-L-0842<br>3・4級 | 変退色 | 4以上 | | | | | |
| 洗濯(級) | JIS-L-0844<br>A-2号 準用 ｱﾀｯﾁ<br>洗液汚染 | 変退色 | 5 | | | | | |
| | | 汚染 綿 | 4-5 | | | | | |
| | | ﾅｲﾛﾝ | 4-5 | | | | | |
| | | 絹 | 4 | | | | | |
| | | 洗液汚染 | 4 | | | | | |
| 汗　(級) | JIS-L-0848<br>酸性・ｱﾙｶﾘ性 | 変退色　酸性 | 5 | | | | | |
| | | 汚染 綿 | 4-5 | | | | | |
| | | ﾅｲﾛﾝ | 4-5 | | | | | |
| | | 絹 | 4-5 | | | | | |
| | | 変退色　ｱﾙｶﾘ | 5 | | | | | |
| | | 汚染 綿 | 4-5 | | | | | |
| | | ﾅｲﾛﾝ | 4-5 | | | | | |
| | | 絹 | 4-5 | | | | | |
| 摩擦(級) | JIS-L-0849<br>Ⅱ形 | 汚染 乾燥 | 4-5 | | | | | |
| | | 汚染 湿潤 | 4-5 | | | | | |
| 水　(級) | JIS-L-0846 | 変退色 | 5 | | | | | |
| | | 汚染 綿 | 4-5 | | | | | |
| | | ﾅｲﾛﾝ | 4-5 | | | | | |
| | | 絹 | 4-5 | | | | | |
| ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(級) | JIS-L-0860<br>A-1法 ﾊﾟｰｸﾛ<br>洗液汚染 | 変退色 | 5 | | | | | |
| | | 汚染 ﾏﾙﾁ | 4-5 | | | | | |
| | | 洗液汚染 | 4-5 | | | | | |

備考：

生地見本

1.403



| 納入先 | | |
|---|---|---|
| | 会社名 | 株式会社サンウェル |
| | 地区・MD | |
| | 分類コード | |
| | 商品コード | |
| 納入者 | 納入者ｺｰﾄﾞ | |
| | 会社名 | 株式会社サンウェル |
| | 所在地 | 大阪市中央区平野町2-1-10<br>ｻﾝｳｪﾙﾐｭｰｽﾞ平野町<br>(TEL) 06-6233-1301 |
| | 担当者 | 安永/前田/阿比留 |
| 品名・品番 | 52295 | 色数 1 |
| | 添付白布 | 綿・ﾅｲﾛﾝ・絹 |

判定

| | |
|---|---|
| 適用 規格 | サンウェル基準 |
| 製品 検査 | ―――― |
| 生地 検査 | ―――― |

ﾎﾞｰｹﾝ東京No.30125034698(2025.12.03)から転記

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
大阪試験センター

発行担当者　安田（友）

発行責任者　向井

受付　2025年12月23日
発行　2025年12月24日

No. 20225031896-1(完)

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。