本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

検査結果	項　目	試験方法＼試料No.		1.C/#52
	耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4以上
	洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 準用 ｱﾀｯｸ 洗液汚染	変退色	5
			汚染	5
			洗液汚染	5
	汗　(級)	JIS-L-0848 酸性・ｱﾙｶﾘ性	変退色	5 ・ 5
			汚染	5 ・ 5
	摩擦(級)	JIS-L-0849 Ⅱ形	汚染 乾燥	5
			汚染 湿潤	5
	水　(級)	JIS-L-0846	変退色	5
			汚染	5
	ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(級)	JIS-L-0860 A-1法 ﾊﾟｰｸﾛ 洗液汚染	変退色	5
			汚染	5
			洗液汚染	5
	拡散性残留水分率(分)	滴下量0.6mL	吸水面：裏面	
			10%に至る時間	38.5
	吸水性(s)	JIS-L-1907 滴下法	吸水面：裏面	1
	混用率(%)	JIS-L-1030		ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 100
	引裂強さ(N)	JIS-L-1096 ﾍﾟﾝｼﾞｭﾗﾑ法	たて/よこ	48.0/46.3
	滑脱抵抗力(mm)	JIS-L-1096 B法 117.7N	たて/よこ	2.6/2.8
	寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	たて/よこ	0.1/-0.1
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 H-2法	たて/よこ	-0.5/-0.5
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 J-1法 ﾀﾝﾌﾞﾙ	たて/よこ	-0.4/-0.3
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)		0.05以下(0)
	洗濯後のしわ(級)	JIS-L-1096 A-1法 ﾀﾝﾌﾞﾙ	10回後	3.3

備考：
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの0.05以下(0)は0.00,(1)は0.01 以下同様です。

生地見本	1.C/#52						

納入先		
	会社名	株式会社サンウェル
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者ｺｰﾄﾞ	
	会社名	株式会社サンウェル
	所在地	大阪市中央区平野町2-1-10 ｻﾝｳｪﾙﾐｭｰｽﾞ平野町 (TEL) 06-6233-1301
	担当者	安永/前田/阿比留
品名・品番	52295	色数 1
	添付白布	綿・ﾅｲﾛﾝ・絹
判定	適用 規格	サンウェル基準
	製品 検査	————
	生地 検査	————

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
大阪試験センター

発行担当者：池田
発行責任者：奥田

受付：2020年 9月29日
発行：2020年10月 7日

No. 20220027810-1(完)

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。

拡散性残留水分率試験結果

株式会社　サンウェル　殿

一般財団法人　ボーケン品質評価機構
大阪機能性試験センター
試験番号 20220027810　別紙1(完)

NO. 品名
1. 52295 C/#52

試験方法：1. 試験片を標準状態(20℃×65%RH)で調整(W0)。
2. 調整した試験片に水を滴下し、質量を測定(W1)。
3. 試験片を吊り下げた状態にし、指定時間毎の質量を測定(W2)。
拡散性残留水分率(%)＝(W2−W0)×100／(W1−W0)

滴下量：0.6mL　　吸水面：裏面で試験

試験片ｻｲｽﾞ：10cm×10cm

	1			
経過時間(分)	(%)			
0	100.0			
5	87.9			
10	75.7			
15	64.1			
20	52.3			
25	40.6			
30	29.0			
35	17.3			
40	6.8			
45				
50				
55				
60				
65				
70				
75				
80				
85				
90				
10%に至る時間 (分)	38.5			

