本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

検査結果	項　目	試験方法＼試料No.		13. C/#501					
	耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4未満					
	耐光(級)	JIS-L-0842 3級	変退色	3-4					
	洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 準用 ｱﾀｯｸ 洗液汚染	変退色	4-5					
			汚染	5					
			洗液汚染	4-5					
	汗　(級)	JIS-L-0848 酸性・ｱﾙｶﾘ性	変退色	5 ・ 5					
			汚染	5 ・ 5					
	摩擦(級)	JIS-L-0849 Ⅱ形	汚染 乾燥	5					
			汚染 湿潤	5					
	水　(級)	JIS-L-0846	変退色	5					
			汚染	5					
	ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(級)	JIS-L-0860 A-1法 ﾊﾟｰｸﾛ 洗液汚染	変退色	4-5					
			汚染	5					
			洗液汚染	5					
	拡散性残留水分率(分)	滴下量0. 6mL	吸水面：裏面						
			10%に至る時間						
	吸水性(s)	JIS-L-1907 滴下法	吸水面：裏面						
	混用率(%)	JIS-L-1030							
	引裂強さ(N)	JIS-L-1096 ﾍﾟﾝｼﾞｭﾗﾑ法	たて/よこ						
	滑脱抵抗力(mm)	JIS-L-1096 B法 117 7N	たて/よこ						
	寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	たて/よこ						
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 H-2法	たて/よこ						
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 J-1法 ﾀﾝﾌﾞﾙ	たて/よこ						
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)							
	洗濯後のしわ(級)	JIS-L-1096 A-1法 ﾀﾝﾌﾞﾙ	10回後						

生地見本	13. C/#501					
						

納入先	会社名	株式会社サンウェル
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者ｺｰﾄﾞ	
	会社名	株式会社サンウェル
	所在地	大阪市中央区平野町2-1-10 ｻﾝｳｪﾙﾐｭｰｽﾞ平野町 (TEL) 06-6233-1301
	担当者	安永/前田/阿比留
品名・品番	52326	色数 13
添付白布	綿・ﾅｲﾛﾝ・絹	
判定	適用 規格	サンウェル基準
	製品 検査	————
	生地 検査	————

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
大阪試験センター

発行担当者	原
発行責任者	松本

受付	2021年12月 8日	No. 20221038934-3(完)
発行	2021年12月 9日	

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。