本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品　質　検　査　報　告　書

	項　目	試験方法＼試料No.		1. C/#10	2. C/#20	3. C/#30	4. C/#52	5. C/#60	6. C/#61
検査結果	耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4	4以上	4		4未満	4
	耐光(級)	JIS-L-0842 3級	変退色				淡 3以上	3-4	
	洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 準用 ｱﾀｯｸ 洗液汚染	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	3-4	4	5	5	5
			洗液汚染	5	4	4-5	5	5	4-5
	汗　(級)	JIS-L-0848 酸性・ｱﾙｶﾘ性	変退色	5 ・ 5	4-5・4-5	4-5・ 5	5 ・ 5	5 ・ 5	5 ・ 5
			汚染	5 ・ 5	3 ・ 3	3-4・ 4	5 ・ 5	5 ・ 5	5 ・ 5
	摩擦(級)	JIS-L-0849 Ⅱ形	汚染 乾燥	5	4	4-5	5	5	5
			汚染 湿潤	5	4-5	5	5	5	5
	水　(級)	JIS-L-0846	変退色	5	4-5	5	5	5	5
			汚染	5	3	4	5	5	5
	ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(級)	JIS-L-0860 A-1法 ﾊﾟｰｸﾛ 洗液汚染	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	4-5	4-5	5	5	5
			洗液汚染	5	3	3-4	5	5	5
	拡散性残留水分率(分)	滴下量0.6mL	吸水面：裏面						
			10%に至る時間						
	吸水性(s)	JIS-L-1907 滴下法	吸水面：裏面						
	混用率(%)	JIS-L-1030					ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 100		
	引裂強さ(N)	JIS-L-1096 ﾍﾟﾝｼﾞｭﾗﾑ法	たて/よこ	33.9/33.3					
	滑脱抵抗力(mm)	JIS-L-1096 B法 117.7N	たて/よこ	2.3/2.1					
	寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	たて/よこ			0.4/0.3			
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 H-2法	たて/よこ				-0.3/0.0		
	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 J-1法 ﾀﾝﾌﾞﾙ	たて/よこ						-0.4/-0.3
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)			0.05以下(0)				
	洗濯後のしわ(級)	JIS-L-1096 A-1法 ﾀﾝﾌﾞﾙ	10回後					3.3	

備考：
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの0.05以下(0)は0.00,(1)は0.01 以下同様です。

納入先		
	会社名	株式会社サンウェル
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
	納入者ｺｰﾄﾞ	
納入者	会社名	株式会社サンウェル
	所在地	大阪市中央区平野町2-1-10 ｻﾝｳｪﾙﾐｭｰｽﾞ平野町 (TEL) 06-6233-1301
	担当者	安永/前田/阿比留
品名・品番	52326	色数 13
添付白布		綿・ﾅｲﾛﾝ・絹
判定	適用 規格	サンウェル基準
	製品 検査	―――
	生地 検査	―――

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
大阪試験センター

発行担当者：原
発行責任者：松本

受付 2021年12月 8日
発行 2021年12月 9日

No. 20221038934-1

生地見本

1. C/#10



2. C/#20



3. C/#30



4. C/#52



5. C/#60



6. C/#61



本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。