本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

# 品　質　検　査　報　告　書

| 検査結果 | 項　目 | 試験方法＼試料No. | | 1. C/#10 | 2. C/#20 | 3. C/#30 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 耐光(級) | JIS-L-0842<br>4級 | 変退色 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | | | |
| | 洗濯(級) | JIS-L-0844<br>A-2号 準用 ｱﾀｯｸ<br>洗液汚染 | 変退色 | 4-5 | 5 | 4-5 | | | |
| | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 5 | | | |
| | | | 洗液汚染 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | 汗　(級) | JIS-L-0848<br>酸性・ｱﾙｶﾘ性 | 変退色 | 5 ・ 5 | 5 ・ 5 | 5 ・ 5 | | | |
| | | | 汚染 | 4-5・4-5 | 4-5・4-5 | 5 ・ 5 | | | |
| | 摩擦(級) | JIS-L-0849<br>Ⅱ形 | 汚染 乾燥 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | 汚染 湿潤 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | 水　(級) | JIS-L-0846 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 5 | | | |
| | ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(級) | JIS-L-0860<br>A-1法 ﾊﾟｰｸﾛ<br>洗液汚染 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | 汚染 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | 洗液汚染 | 5 | 5 | 5 | | | |

備考:

生地見本

1. C/#10




2. C/#20




3. C/#30




| | | |
|---|---|---|
| 納入先 | 会社名 | 株式会社サンウェル |
| | 地区・MD | |
| | 分類コード | |
| | 商品コード | |
| 納入者 | 納入者ｺｰﾄﾞ | |
| | 会社名 | 株式会社サンウェル |
| | 所在地 | 大阪市中央区平野町2-1-10<br>ｻﾝｳｪﾙﾐｭｰｽﾞ平野町<br>(TEL) 06-6233-1301 |
| | 担当者 | 安永/前田/阿比留 |
| 品名・品番 | 52336 | 色数 3 |
| 添付白布 | 綿・ﾅｲﾛﾝ・絹 | |
| 判定 | 適用 規格 | サンウェル基準 |
| | 製品 検査 | ———— |
| | 生地 検査 | ———— |

一般財団法人
ボーケン品質評価機構
大阪試験センター

| | |
|---|---|
| 発行担当者 | 向山 |
| 発行責任者 | 松本 |
| 受付 | 2022年10月28日 |
| 発行 | 2022年11月 1日 |

No. 20222030793-1(完)

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。　公印のない報告書は正式なものではありません。