本報告書に記載の結果は供試々料に対するものであり、荷口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。

品質検査報告書

受付	平成 24 年 6 月 27 日
発行	平成 24 年 7 月 4 日

発行No. I-12-008392

染色堅ろう度

試験項目	試験方法/生地No			1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8
耐光(級)	JIS L 0842		変								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変								
			汚								
洗濯(級) 中性洗剤使用	JIS L 0844 (A-1号準用)		変								
			汚								
汗(級)	JIS L 0848	酸	変	5	5	5	5	5	5	5	
			汚	4-5	4-5	4	4-5	4	4	4	
		アルカリ	変	5	5	5	5	5	5	5	
			汚	4-5	4-5	4	4-5	4	4	3-4	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾	3-4	4-5	4	4-5	3-4	3-4	3-4	
			湿	2	4	3	4	2-3	2	2-3	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変	5	5	5	5	5	5	5	
			汚	4	5	4-5	5	4	4	4	
水(級)	JIS L 0846		変								
			汚								
色泣き	大丸法 I法		ブリード								

物理・性能

ホルムアルデヒド 厚生省令第34号による 乳幼児 (A-A0)

試験項目	試験方法	生地No.	たて/ウェール	よこ/コース	試験項目	試験方法	生地No.	たて/ウェール	よこ/コース
浸漬寸法変化率(%)	JIS L 1096 C法	1	-0.7	-1.0	引張強さ(N)	JIS L 1096 A法(ラベルドストリップ法)			
プレス寸法変化率(%)	JIS L 1096 H-2法	1	-2.7	-0.3	引裂強さ(N)	JIS L 1096 D法			
ドライ寸法変化率(%)	JIS L 1096 J-1法 平干し				破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法			
混用率(%)	JIS L 1030				ピリング(級)	JIS L 1076 A法 10時間			
					滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096 B法 荷重117.7N { 12 kgf}			

生地見本



納入先	会社名	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	中伝毛織 株式会社
	所在地	(TEL)
	担当者	4課 森島

品名	1/14毛70天竺	
	品番 YG3117	色数 7

所見

寸法変化率結果の(+)は伸び、(-)は縮みを示す

判定

適用規格	
生地検査	合格 (- 色) 不合格 (- 色)
添付白布	綿 ・ 絹

検査機関

カケン
一般財団 カケンテストセンター
東海事業所 一宮ラボ

処理

頒 確認 鈴木